



Protocolo para Aplicación

DIZOL-SOUP

1.- Producto

DIZOL-SOUP: es una mezcla asfáltica compuesta por un alto porcentaje de RAP (97,5%) y un líquido aditivo de color negro desarrollado por la empresa israelí HALIK LTD. (2,5%) Está diseñado para rejuvenecer el aglutinante oxidado (betún) del asfalto viejo (RAP), convirtiendo a este asfalto en una mezcla de asfalto frío, mezcla que se utiliza para la reparación de baches tanto en carpetas asfálticas como de hormigón, o también en la construcción de nuevas carpetas de rodadura.

Los Formatos para la comercialización del producto son los siguientes:

- Granel
- Sacos de 20 kg.

Rendimiento: 20 kg => 1 mt² x 1 cm. (aprox.)

Modo de Aplicación:

- Crear bordes en el bache de manera que el **material quede confinado** (de requerirse).
- Limpiar el fondo del bache de basuras y material suelto (de requerirse). **No tiene ninguna importancia si el bache se encuentra mojado, incluso lleno de agua.** El comportamiento del material será igualmente óptimo.
- Verter el producto dentro el bache, **SIN** una previa imprimación **NI aplicación de puentes de adherencia.**
- **Dejar un sobre nivel de aprox. 1,5 cm.** para efecto de suplir el esponjamiento (Dependiendo de la profundidad del bache).
- Compactar
- Abrir al Tráfico Inmediatamente

2.- Consideraciones Previas del Bache a Reparar:

- No existe limitación del tamaño ni la profundidad del bache, teniendo en consideración el “esponjamiento” que se producirá dependiendo de la profundidad.
- No debe contener “piel de cocodrilo”, ya que esto es indicativo de que la Base Falló, la cual deberá ser reparada antes de poder aplicar cualquier material sobre ella.
- Los bordes del bache deben estar correctamente perfilados, para garantizar la máxima adherencia del producto. (1 cm. de profundidad como mínimo).
- El bache debe estar limpio de cualquier material suelto.
- Recomendación de Espesores para Compactación: Se debe realizar en capas de aprox. 5cm. cada una. Esto, para garantizar la energía de compactación, en el grano más profundo.

3.- Modo de Ejecución de la Demo:

- Se asegura la zona
- Se limpia el bache y se rectifican los bordes (de ser necesario)
- Se aplica el DIZOL-SOUP
- Se compacta
- Se retiran los elementos de seguridad y control de tráfico
- Se abre el tráfico y se permite la circulación vehicular

Rev. 12/2021